Сорта A,B,C,D - ГОСТ 8486-86
Сорт N - ГОСТ 26002-83

table { text-align:center; width: 100%; font-size: 11px; } td { border: outset 2px; width: 15%; border-spacing: 2px; padding: 4px; } .headertr { font-width: bold; font-size: 1.1em; background: #ddd; }

Пороки	Сорт AKR		
			С
Сучки скосшиеся здоровые	до 15 мм, до 3 шт. на лицевой пласти, на залежей без разрыва	до 25 мм, на лицевой пласти, на залежей без разрыва	до 1/3 ...
на кромках	не допускаются	допускаются	допускаются
разветвленные	не допускаются	допускаются	допускаются
Сучки частично сросшиеся	не допускаются - невыпадающие	на лицевой пласти до 15 мм - без отрыва	до ...
Сучки загнившие выпадающие	не допускаются - отверстия от выпадающих сучков	не допускаются	допускаются на
Сучки загнившие выпадающие	не допускаются - отверстия от выпадающих сучков	не допускаются	допускаются на
Гниль твердая	не допускаются	не допускаются	до 5% площади
Гниль трухлявая	не допускаются	не допускаются	не допускаются
Синева	на лицевой пласти не допускается, на лицевой пласти	до 3% площади, на лицевой пласти	до 10% площади
Обзол	не допускаются	на лицевой пласти не допускается, на	допускается, на на

Трещины сквозные	на пласти не допускается,	на пласти не допускается,	на лицевой пла
Трещины несквозные	на лицевой пласти не допускается,	на лицевой пласти не допускается,	на лицевой пла
Прорость	не допускаются	не допускаются	допускается дл
Сердцевина	на лицевой пласти не допускается,	на лицевой пласти не допускается,	не допускается
Смоляные карманы	на лицевой пласти не допускается,	на лицевой пласти не допускается,	на лицевой пла